

características

Produto bicomponente, semi-brilhante, à base de resinas epoxídicas e endurecedores, em dispersão aquosa, com as seguintes características:

- Impermeável à água
- Permeável ao vapor de água
- Elevada dureza
- Resistência à abrasão
- Facilmente lavável
- Acabamento semi-brilhante
- Possui tonalidade (cor Ral)

parâmetros técnicos

Componente A

Viscosidade (MTE. 2, Brookfield, 4:10 rpm, 20°C): 6800 – 11000

Massa volúmica (MTE.4, 20°C): 1.200 – 1.300 g/cm³

Componente B

Massa volúmica (MTE.4, 20°C): 0.850 – 1.100 g/cm³

campo de aplicação

- Vetrificação colorida de paredes;
- Revestimento de pavimentos industriais, piscinas, hospitais, edifícios escolares, outros edifícios de carácter público

métodos de aplicação

Preparação das superfícies

Remoção de poeiras, gorduras, sujidades e de materiais em desagregação.

Superfícies de Betão - Aplicação do primário **Tepropox 809**;

Superfícies metálicas - Aplicação de primário **Anti-Ferrugem**.

Preparação da aplicação

Homogeneizar separadamente os produtos (componente A e B);

Misturados os componentes de forma cuidada e lenta (Adicionar o componente A ao componente B);

Deixar repousar cerca de 15 minutos;

Misturar novamente o produto de forma lenta;

Aplicação

O produto deverá ser aplicado, em duas demãos;

O intervalo de tempo, entre cada demão, não deverá ser inferior a 6 horas, nem superior a 10 horas.

Composição (em peso)

- Componente A – 1 parte
- Componente B – 2 partes

Nota: Mistura em velocidade lenta (300 a 400 r.p.m.)

condições de aplicação

Limites de temperatura (8°C a 40°C);

Evitar humidade ambiente ou do suporte superiores a 70%;

Ventilar locais fechados e pouco arejados;

Evitar baixas temperaturas durante a aplicação (se necessário promover aquecimento do local).

limpeza de utensílios

Água corrente

tempo de secagem	Endurecimento inicial, 24 a 48 horas (20°C) Endurecimento completo, 7 a 10 dias (20°C)
rendimento/consumo	300 a 450 g/m ²
embalagens	Componente A – 1 kg e 5 kg Componente B – 1 kg, 5kg e 20 kg
armazenagem	Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.
transporte	Consultar Ficha de Segurança ref. Tepropox 219