

características

Teproniveland 5 é uma argamassa autonivelante para preparação de pavimentos interiores, para colocação de cerâmica, parquet, carpetes, vinílicos, etc..

É um produto formulado com conglomerantes hidráulicos aditivados e inertes seleccionados.

Tem com principais características alto poder autonivelante, excelente aderência, finura e adequado para interiores.

parâmetros técnicos

Teproniveland 5

Aspecto	pó cinza
Densidade do pó	1.2 +/-0.2 g/cm ³
Densidade aparente da pasta	1.8 +/-0.2 g/cm ³
Resistência à compressão	>200 Kg/cm ²
Resistência à flexotracção	> 50 Kg/cm ²
Aderência sobre betão	8 +/-1 Kg/cm2
Tempo aberto autonivelante	15 minutos
Tempo de espera para transitar	4 horas
Tempo para polir	8 horas
Tempo para revestir:	
Azulejo ou carpete	16 horas
Parquet, vinílicos ou pintura	24 horas

métodos de aplicação

Suporte

A base de suporte deve estar limpa, isenta de pó, musgos, óleos, pinturas degradadas, descofrantes, vernizes ou ceras.

Uma baixa porosidade do suporte, pode ser compensada com uma melhoria da rugosidade, utilizando **Adercrl Ref. 215**, primário ponte de aderência.

O suporte não deve estar demasiado seco, nem saturado de humidade.

Aplicação

Amassar durante 2 minutos com cerca de 25% de água até consistência fluida. Deixar repousar uns 5 minutos. Remexer. O tempo útil da pasta é cerca de 20 minutos dependendo das condições climatéricas.

Verter sobre o pavimento, estender e nivelar. A espessura recomendada é entre 3 e 5 mm. Em locais de tráfico intenso ou suportes muito absorventes, é recomendável aumentar a espessura para 8 mm.

Para espessuras superiores, misturar 2 volumes de **Teproniveland 5** com 1 volume de areia de sílica de 0 a 4 mm e amassar com cerca de 20% de água.

recomendações

- Não aplicar em exteriores, nem em pavimentos com infiltrações por capilaridade

- Não aplicar a temperaturas -5°C e a +30°C

rendimento/consumo

1,5 Kg/m²/mm espessura

embalagens

25 Kg

armazenagem

Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

transporte

Consultar ficha de segurança ref. Teproniveland 5

ADR/RID: Isento