

**características**

Tinta reflectora com alto teor de sólidos, formulada com resinas acrílicas termoplásticas e pigmentos em meio solvente.

**As suas principais características são:**

- Alto teor de sólidos
- Excelente capacidade de lacagem
- Boa velocidade de secagem
- Excelente resistência à abrasão
- Grande capacidade de retenção de cor
- Mesmo em condições climatéricas muito adversas é inalterável

**parâmetros técnicos**

**TraficLine**

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Aspecto                          | Opaco                                 |
| Cor                              | Branco, preto e amarelo               |
| Viscosidade aparente (20°CmPa.s) | 1500-2500                             |
| PVC (% m/m)                      | 26-28                                 |
| VOC (% m/m)                      | 40-42                                 |
| Teor de sólidos (% v/v)          | 58-60                                 |
| Massa volúmica (20°C)            | 1.10-1.20                             |
| Tempo de secagem                 | 15 min. ao tacto; completa em 45 min. |

**campo de aplicação**

Aplicada como tinta de marcação de pavimentos de cimento e de betumes asfálticos.

**métodos de aplicação**

**Preparação das superfícies**

As superfícies devem estar isentas de areias e poeiras, sujidade, desengorduradas e secas.

**Diluição**

Não se recomenda diluição, contudo deverá ser efectuada uma diluição de 5 a 10% na aplicação por airless.

Devido ao alto teor de sólidos, é necessário antes da aplicação, misturar bem para homogeneizar.

Aplicar uma só demão com trincha e aguardar que TraficLine seque bem, antes de abrir ao trânsito.

Em caso de necessidade, poderá ser aplicada uma segunda demão embora, normalmente, uma só seja suficiente.

**condições de aplicação**

A aplicação deverá ser feita com temperatura não inferior a 5°C e nunca em períodos de chuva, grande neblina ou em condições atmosféricas que ameacem chuva.

Temperaturas elevadas, exposições solares directas ou ventos fortes, durante a aplicação, podem prejudicar o aspecto estético – por defeito de “secagem rápida” e “encosturamento” – da tinta.

**rendimento/consumo**

5 m<sup>2</sup> / Kg / demão

**embalagens**

5 Kg e 20 kg

**armazenagem**

Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

**transporte**

Consultar ficha de segurança ref. TRAFICLINE

ADR/RID: Isento