

características

Teprojuncor é uma argamassa à base de cimento e resinas especiais, para selagem de juntas até 8 mm, entre mosaicos cerâmicos. Transitável após 3 horas.

parâmetros técnicos

Teprojuncor

Densidade em fresco	Aprox. 2 g/m ²
Largura das juntas	Entre 2 a 8 mm
Temperatura de aplicação	Entre +5 e 25°C
Água de amassadura	5,5 litros /saco de 25 kg
Tempo de repouso	Aprox. 3 min.
Tempo de trabalhabilidade	Aprox. 30 min.
Transitável	Aprox. 12 horas
Resistência à temperatura	Entre - 20°C e 80°C

campo de aplicação

Selagem de juntas em paredes e solo de cerâmica, em exteriores e interiores, para uma largura de juntas até 8 mm.

Selagem de juntas em piscinas fechadas

Selagem de juntas em mosaicos de grés extrusado e porcelânico, terraços, pavimentos e fachadas

métodos de aplicação

Preparação da base

Após a colocação dos mosaicos, limpar as juntas uniformemente e em profundidade. Deixar endurecer bem o adesivo de colocação e limpar as juntas humedecendo-as imediatamente antes da selagem.

Mistura

Colocar a água de amassadura num recipiente limpo e juntar o Teprojuncor a pouco e pouco, misturando com agitador de baixa rotação, até obter uma massa dúctil e facilmente trabalhável. Deixar repousar a mistura novamente passados alguns minutos.

Aplicação

Introduzir a argamassa nas juntas com uma talocha de borracha através de passagens diagonais. Passados 10 minutos voltar a aplicar nas juntas em que seja necessário. Com uma esponja humedecida, eliminar a argamassa excedente e deixar secar. Realizar a limpeza final com a esponja ou trapo seco. Durante as primeiras horas de endurecimento deve evitar-se o sol directo e as correntes de ar.

limpeza de utensílios

Limpos com água, enquanto o produto se mantiver fresco

segurança/saúde

Contém cimento. Deve proteger os olhos e a pele. Lavar com água e sabão

rendimento/consumo

Para uma junta de 3 mm de largura e 10 mm de profundidade consome-se aproximadamente 30 g de pó por metro linear de juntas.

Tipo de mosaico	Consumo	Rendimento (25Kg)
24 x 11,5 cm	2 kg/m ²	12,5 m ²
20 x 20 cm	0,5 kg/m ²	50 m ²
15 x 15 cm	0,4 kg/m ²	62,5 m ²
2,5 x 2,5 cm	1,25 kg/m ²	20 m ²

TeproJUNCOR

argamassa decorativa para selagem de juntas até 8 mm
entre mosaicos cerâmicos

vantagens

Perfeita aderência aos bordos das juntas
Endurecimento sem fissuração
De fácil aplicação e limpeza
Aplicável em juntas até 8 mm de largura
Não contém produtos que danifiquem o esmalte da cerâmica
Uma vez endurecido é resistente a agressões mecânicas, à luz e às geadas

embalagens

25 kg

armazenagem

As embalagens devem ser armazenadas em compartimentos frios, em períodos até 6 meses

transporte

Consultar ficha de segurança ref. TeproJUNCOR
ADR/RID: Isento