

características

Produto à base de copolímeros acrílicos e cargas siliciosas que confere aos suportes onde é aplicado, um elevado nível estético:

- Elevada dureza
- Acabamento tipo casca de árvore
- Grande resistência aos agentes (tinta texturada)
- Resistência às salinidades

parâmetros técnicos

	Agricril ref. 650
Viscosidade	(MTE.2, Brookfield, 7:40 rpm, 20°C): 400000 – 600000 mPa.s
Massa volúmica	(MTE.4, 20°C): 1.800 – 1.850 g/cm ³
pH	(MTE.3, 20°C): 9 – 10

campo de aplicação

Preparação da superfície

Antes da aplicação do **Agricril Ref. 650** deve a superfície encontrara-se devidamente “desempenada” e isenta de vestígios de óleos ou de matérias gordurosas, sujidades e poeiras.

Deve ser aplicado o primário **Previcril Ref. 750** ou **Selante Ref. 760**, para a consolidação da própria base. No caso da cor do revestimento ser diferente da base deve aplicar-se em demão de tinta plástica **Acrilite**, sobre a superfície, em tom idêntico ao do Agricril Ref. 650, a fim de evitar manchas na cor do revestimento.

Aplicação

Aplica-se manualmente, colocando sobre a parede a revestir, por meio de talocha, cerca de 3 kg/m² do produto, que fornece pronto a aplicar.

Logo após o início do endurecimento, esfrega-se com um a talocha fazendo com os movimentos desta o efeito raiado ou riscado que se pretender.

Se desejar uma superfície menos rugosa e mais fechada poder-se-á aplicar, após secagem do **Agricril Ref. 650**, qualquer dos nossos produtos **Acrilite Ref. 70** ou **Ref. 2000**, **Matin P Ref. 5000**, **Matin Ref. 5500**, **Finacril Ref. 601** ou **Ref. 603** e **Esmaltáqua Ref. 605**. Não deve ser feita qualquer diluição. .

tempo de secagem

Para posteriores aplicações, nomeadamente pinturas, deverá aguardar-se um mínimo de 3 a 4 dias, em condições de temperatura e humidade normais.

limpeza de utensílios

Lavados com água, enquanto o material se encontra, fresco.

rendimento/consumo

Conforme a rugosidade e absorção do suporte, o consumo variara entre 2,5 e 3,0 kg/m²..

embalagens

30 kg

armazenagem

Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e cuidadosamente fechadas.

transporte

Consultar ficha de segurança ref. 650

ADR/RID: Isento