

características

Produto fabricado à base de copolímeros acrílicos e reticulados, pronto a aplicar, cujas características técnicas visam proteger os suportes onde são aplicados mantendo, aos mesmo tempo, um levado nível estético.

- Grande permeabilidade ao vapor, contrariando a formação de destacamentos (bolhas) resultante de excesso de humidade no suporte
- Não inflamável
- Elevada dureza
- Resistência às salinidades
- Impermeável à água
- Grande resistência aos agentes atmosféricos
- Cores conforme catálogo (tinta texturada)

campo de aplicação

O **Rusticril Ref. 300** é aplicável sobre superfícies rebocadas, no interior ou no exterior, conseguindo pela sua textura disfarçar as imperfeições em parâmetros

métodos de aplicação

Preparação do suporte

Antes da aplicação do **Rusticril Ref. 300** deve a superfície encontrara-se isenta de vestígios de óleos ou de materiais gordurosos, sujidades e poeiras.

Previamente deve ser aplicado o primário **Previcril Ref. 750**, ou o **Selante Ref. 760**, para a consolidação da base e melhorar o rendimento do **Rusticril Ref. 300**.

Modos de aplicação

Podem ser obtidos diferentes aspectos finais, consoante a diluição efectuada e os utensílios de trabalho utilizado, dos quais destacamos os efeitos denominados "Rústico", "Etrusco" e "Rugoso Algarve".

Para os dois primeiros aplica-se por projecção um duas demãos. A 1ª demão, ligeiramente diluída, constituirá o fundo onde se projecta, depois de bem seca, uma 2ª demão obtendo-se um forte e áspero relevo que chamamos "Rústico". Numa 3ª operação e com o auxílio de uma talocha, para esmagamento do relevo feiro antes (na 2ª demão), consegue-se o efeito denominado "Etrusco".

Para o efeito "Rugoso Algarve" a aplicação deve ser feita com rolo adequado

tempo de secagem

Para posteriores aplicações, nomeadamente pinturas, deverá aguardar-se um mínimo de 3 a 4 dias, em condições de temperatura e humidade normais

limpeza de utensílios

Lavados com água, enquanto o material se encontra fresco.

rendimento/consumo

Conforme a absorção, rugosidade do suporte e efeito decorativo pretendido, o consumo variará entre 2,0 e 3,0 kg/m²

embalagens

30 kg

armazenagem

Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

transporte

Consultar ficha de segurança ref. 300

ADR/RID: Isento