

características

Tepro-Desportivo é um excelente revestimento de base aquosa, formulado a partir de emulsões acrílicas especiais e pigmentado com pigmentos e cargas rigorosamente seleccionados

parâmetros técnicos

Tepro-Desportivo

Função principal	Superplastificante
Tipo de pigmento	Emulsões aquosas acrílicas / pigmentos e cargas
Acabamento	Mate
Cores	200 (branco), 246 (cinzento), 242 (verde), 260 (vermelho)
Relação de mistura	Não aplicável
Densidade	1.44 ± 0.09 kg / dm ³
Viscosidade	> 140 KU a 23° C
Volume de sólidos	61%
Rendimento	0,6 m ² / L para uma espessura de 1 mm
Método de aplicação	Rolo ou trincha
Espessura recomendada	Não aplicável
Tempo de secagem	Cerca de 30 min. (a 23° C e 50% de humidade relativa)
Tempo de repintura	24 horas a 23° C
Diluyente	Água
Temperatura ambiente	Máx. 35° C
Temperatura do substrato	Máx. 35° C

campo de aplicação

Deve ser aplicado sobre betão
Instalações desportivas polivalentes
Terraços
Escolas
Court de ténis

métodos de aplicação

Tratamento da Superfície

Tepro-Desportivo pode ser aplicado sobre superfícies que tenham sido preparadas, através de métodos abrasivos, de modo a que o betão deteriorado ou em desagregação seja removido

Mistura/Diluição

Tepro-Desportivo é um produto monocomponente. Deve-se mexer bem o produto antes da sua aplicação. Na primeira demão pode ser diluído num máximo de 5%. A segunda demão não deve ser diluída

vantagens

Excelente aderência
Boa resistência à luz e à intempérie
Excelente resistência ao desgaste
Fácil aplicação

embalagens

5 L e 20 L

armazenagem

Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena, até 12 meses aproximadamente

transporte

Consultar ficha de segurança ref. Tepro-Desportivo
ADR/RID: Isento