

## características

A **Matin P Ref. 5000** é uma tinta plástica à base de copolímeros acrílicos em dispersão aquosa, especialmente concebida para a construção civil, na pintura de grandes superfícies interiores e exteriores.

A **Matin P Ref. 5000** apresenta:

- Excelente cobertura
- Grande facilidade de aplicação
- Permeabilidade ao vapor de água
- Não salpica
- Bom rendimento
- Elevada durabilidade
- Acabamento mate
- Cor: conforme catálogo

<b>parâmetros técnicos</b>		<b>Matin P ref. 5000</b>
	Viscosidade	(MTE. 2, Stormer, 23°C): 90 – 105 KU
	pH	(MTE.3, 20°C): 8.0 – 9.5
	Massa volúmica	(MTE.4, 20°C): 1.400 – 1.430 g/cm <sup>3</sup>
<b>campo de aplicação</b>	Para superfícies interiores e exteriores. Permite um bom acabamento sobre estuque, betão, reboco, gesso, gesso cartonado, areados, etc.	
<b>métodos de aplicação</b>	<p><b>Preparação das superfícies</b></p> <p>A aplicar sobre superfícies limpas, agregadas, bem secas e livres de partículas soltas. No caso de superfícies com sinais de gorduras, deve ser feito um desengorduramento prévio. No caso de superfícies de absorção irregular e/ou muito elevada, alcalinas ou friáveis aplicar, previamente, o primário <b>Previcril Ref. 750</b>, ou o <b>Selante Aquoso Ref. 760</b>. Em ambientes húmidos, aplicar como primário/aditivo <b>BIOinteriores Ref. 771</b>, nos interiores (casas de banho, cozinhas, etc.) ou o primário/aditivo <b>BIOexteriores Ref. 772</b>, no exterior.</p> <p><b>Aplicação</b></p> <p>Trincha ou Rolo, em duas demãos</p> <p>1ª demão – diluição 5 a 10%</p> <p>2ª demão – diluição até 5%</p>	
<b>tempo de secagem</b>	Secagem, entre demãos, 3 a 4 horas – em local seco e arejado.	
<b>limpeza de utensílios</b>	Lavagem com água.	
<b>rendimento/consumo</b>	10 – 12 m <sup>2</sup> /l/demão – superfícies lisas 7 – 9 m <sup>2</sup> /l/demão – superfícies rugosas	
<b>embalagens</b>	20L	
<b>armazenagem</b>	Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.	
<b>transporte</b>	Consultar ficha de segurança ref. 5000 ADR/RID: Isento	